

PVC-445

DATOS DEL PRODUCTO – PRODUCT DATA

PVC-445 es una resina de policloruro de vinilo tipo homopolímero elaborada por el proceso de polimerización en suspensión. Tiene un medio peso molecular y se recomienda para la elaboración de artículos flexibles con plastificación de difícil solvatación.

PVC-445 is a suspension type polyvinyl chloride homopolymer resin intended for flexible applications. This resin has a medium molecular weight and is recommended in flexibles application whose compounds are difficult to dry-blend .

USOS COMUNES – COMMON USES

Películas flexibles calandradas, sopladas o extruidas, para aplicaciones industriales, médicas y en contacto con alimentos, extrusión de perfiles flexibles, tubos y dispositivos moldeados para el área médica y el contacto con alimentos, moldeo por inyección de suelas y calzado, sellos para tapas de bebidas, extrusión de mangueras.

Extruded, blown and calendered films and sheet for industrial, medical and food contact applications, extrusion of flexible profiles, medical and food grade tubing and molded devices, extrusion of hoses, compounds for closures gaskets, Injection molding of shoes and soles.

<i>Propiedades Properties</i>	<i>Norma Test Method</i>	<i>PVC-445</i>
Apariencia <i>Appearance</i>	-	Polvo Blanco <i>White Powder</i>
Valor K <i>K Value</i>	DIN 53726	64 - 66
Viscosidad inherente <i>Inherent Viscosity</i>	ASTM D 1243	0.90 – 0.96
Densidad aparente, g/L (método A) <i>Bulk density, g/L (method A)</i>	ASTM D 1895	470 min.
Absorción de plastificante, pcr <i>Plasticizer absorption, phr</i>	ASTM D 3367	29 min.
Distribución del tamaño de particular: % a través de malla 40 % a través de malla 200 <i>Particle Size</i> % Passes through sieve 40 % Pases through sieve 200	ASTM D 1921	100 min. 30 max.
Volátiles, % <i>Volatile Content, “</i>	ASTM D 3030	0.5 max.
Contenido de MVC residual, ppm <i>Volatile VCM Content, ppm</i>	ASTM D 3749	1 max.

Importante: Esta información es una presentación del producto y de sus usos recomendados, preparada por personal técnico con lo mejor de nuestros conocimientos, pero no representa una garantía. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas de desempeño para determinar si el producto es útil para sus propósitos particulares.

Important: The information above is merely an introduction on the product and its recommended uses. It was prepared by technical personnel with the best of our knowledge but it may not be considered a warranty. Users should perform their own test to assure the suitability of this product for their own particular purposes.

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO – PACKAGING AND STORAGE

La resina **PVC-445** está disponible en bolsas de papel de 25 kilos, en bolsas plásticas de 25 kilos o en súper-sacos de 1000 kilos. Esta resina debe almacenarse en su empaque original, en lugares secos, frescos, y protegidas de radiación solar.

PVC-445 is available in 25 kg paper or plastic bags, and in big bags. It should always be stored in their original package, in a dry cool place with good ventilation, and protected from solar radiation.

SERVICIO TÉCNICO – TECHNICAL SUPPORT

Por favor contacte el Departamento de Servicio Técnico de Mexichem Resinas Colombia llamando al teléfono:
+57 (5) 6723150

Please contact Mexichem Resinas Colombia's Technical Department at Telephone +57 (5) 6723150

ANUNCIO PREVENTIVO DE NO RESPONSABILIDAD: La información aquí publicada está basada en la experiencia general y es dada con suficiente confiabilidad sin que implique ninguna garantía.

IMPORTANT: *The information herein is based on general experience and given in good faith without implying any guarantee.*

Mexichem Resinas Colombia S.A.S.

Oficinas / Sales Offices :

Autopista Sur No. 71 - 75

Phone: +571 7825060

Fax: 7825073

Apartado Aéreo / P.O. Box: 14451

Bogotá D.C., Colombia.

Planta / Plant:

Vía Mamonal, Km. 8

Phone: +575 6723150

Fax: 6685411

Apartado Aéreo / P.O. Box: 1707

Cartagena de Indias, Colombia.